



Domaine d'application :

Agencement, menuiserie, décoration ...

Caractéristiques :

Lames, épicéa thermo-traité, parement brossé, finition huilée cirée blanc pur 601 :

Qualité AB

Parement brossé


Profil micro

Rainure et languette de 12 mm

Utilisation intérieure

Longueurs 3.60 à 5.40 m selon disponibilités

Rainées en bout



Coupe schématique

Essence :

Picea Abies

Epicéa du nord (provenance pays scandinaves)

Issu de forêts éco-certifiées

Densité avant thermo-traitement : 450 à 500 kg/ m³

Densité après thermo-traitement : 390 à 420 kg/ m³

Aubier peu différencié

Bois à grain variable

Noeuds sains et adhérents

Process :

Séchage artificiel, suivi d'un traitement par très haute température (190 ± 3°C), avec hygrométrie stabilisée à 7 ± 1%




Ne faisant intervenir aucun produit chimique, ce procédé est respectueux de l'environnement

Durabilité améliorée

Stabilité dimensionnelle exceptionnelle (absence de retrait, autres déformations très réduites)

Performances thermiques améliorées

Résistance mécanique diminuée de 20 à 25%

		Largeur (mm)		
		130	160	210
Epaisseur (mm)	19	 5 l/pqt ; 49 pqts/pal	 5 l/pqt ; 42 pqts/pal	 4 l/pqt ; 45 pqts/pal



Standard



Nous consulter