

Fiche technique

Lames, Épicéa thermo-traité

Parement brossé
Finition huilée nature pigmentée 101



Domaine d'application :

Façade ...

Caractéristiques :

Lames, épicéa thermo-traité, parement brossé, finition huilée nature pigmentée 101 :

Qualité AB

Parement brossé

Profil micro

Rainure et languette de 12 mm


Utilisation extérieure

Longueurs 3.60 à 5.40 m selon disponibilités

Rainées en bout

☑ Préservation incolore classe III, fongicide, insecticide, anti-termite

☑ Finition huilée nature pigmentée 101 / saturateur d'usine



Coupe schématique

Essence :

Picea Abies

Epicéa du nord (provenance pays scandinaves)

Issu de forêts éco-certifiées

Densité avant thermo-traitement : 450 à 500 kg/ m³

Densité après thermo-traitement : 390 à 420 kg/ m³

Aubier peu différencié

Bois à grain variable

Noeuds sains et adhérents

Process :

Séchage artificiel, suivi d'un traitement par très haute température (190 ± 3°C), avec hygrométrie stabilisée à 7 ± 1%




Ne faisant intervenir aucun produit chimique, ce procédé est respectueux de l'environnement

Durabilité améliorée

Stabilité dimensionnelle exceptionnelle (absence de retrait, autres déformations très réduites)

Couleur brune homogène, dans la masse

Performances thermiques améliorées

		Largeur (mm)		
		130	160	210
Épaisseur (mm)	19	 5 l/pqt ; 49 pqt/pal	 5 l/pqt ; 42 pqt/pal	 4 l/pqt ; 45 pqt/pal

