




Domaine d'application :

Agencement, menuiserie, décoration ...

Caractéristiques :

Lames, épicéa thermo-traité :

Qualité AB
Parement raboté
Profil micro
Rainure et languette de 12 mm
Longueurs 3.60 à 5.40 m selon disponibilités
Rainées en bout



Essence :

Picea Abies

Epicéa du nord (provenance pays scandinaves)
Issu de forêts éco-certifiées
Densité avant thermo-traitement : 450 à 500 kg/ m3
Densité après thermo-traitement : 390 à 420 kg/ m3
Aubier peu différencié
Bois à grain variable
Noeuds sains et adhérents

Process :

Séchage artificiel, suivi d'un traitement par très haute température ($190 \pm 3^\circ\text{C}$), avec hygrométrie stabilisée à $7 \pm 1\%$

Ne faisant intervenir aucun produit chimique, ce procédé est respectueux de l'environnement

Durabilité améliorée

Stabilité dimensionnelle exceptionnelle (absence de retrait, autres déformations très réduites)

Couleur brune homogène, dans la masse

Performances thermiques améliorées

Bonne aptitude au collage et capacité à recevoir différentes finitions (huile, lasure, vernis...)

Résistance mécanique diminuée de 20 à 25%



		Largeur utile (mm)		
		135	160	210
Épaisseur (mm)	19	ⓘ	ⓘ	Ⓢ 4 l/pqt ; 45 pqt/pal
	28	ⓘ	ⓘ	ⓘ
	32	ⓘ	ⓘ	ⓘ
	38	ⓘ	ⓘ	ⓘ
	42	ⓘ	ⓘ	ⓘ
	55	ⓘ	ⓘ	ⓘ

