

Fiche technique Liteaux/ chevrons, sapin ou épicéa, traités classe II Bruts de sciage



Domaine d'application :

Charpente, couverture ...

Caractéristiques :

Liteaux/ chevrons, sapin ou épicéa, traités classe II :

Longueur 5.00 m

Essence :



Coupe schématique

Abies alba/ Picea Abies

Sapin blanc/ Epicéa blanc (provenance Europe)

Densité : 450 à 500 kg/ m³








Aubier peu différencié

Bois à grain variable

Process :

Traitement par trempage, dans une solution insecticide - fongicide - hydrofuge de couleur jaune

Le produit final ainsi traité peut être utilisé en intérieur, soumis à un risque d'humidité (selon la norme EN 335)

		Largeur (mm)					
		40	50	60	70	80	100
Epaisseur (mm)	27	 640 p/ pal	 560 p/ pal			 375 p/ pal	
	40			 360 p/ pal			 220 p/ pal
	50				 304 p/ pal		
	60					 196 p/ pal	



Standard



Nous consulter