

Fiche technique

Lame, Douglas « rouge » Parement raboté



Domaine d'application :

Menuiserie, décoration, façade ...

Caractéristiques :

Lames, Douglas « rouge »

Profilées dans des sciages hors aubier

Bois séchés à 14 ± 2%


Parement raboté

Profil élégi biais 30°

Rainure et languette de 15 mm

Longueur : 4.00 – 4.50 – 5.00 m

Rainées en bout



Coupe schématique

Essence :

Pseudotsuga menziesii

Douglas (provenance Europe continentale)

Issu de forêts éco-certifiées

Densité : 450 à 600 kg/ m3

Aubier différencié

Bois parfait durable

Bois à grain variable


Noeuds de tous diamètres

Process :

Séchage artificiel, permettant d'abaisser progressivement l'hygrométrie du bois à 14 ± 2%

Le bois est ainsi rendu plus stable pour un usinage de qualité et une bonne mise en oeuvre



		Largeur utile (mm)
		130
Epaisseur (mm)	21	 5 l/pqt ; 49 pqts/pal

