

## Fiche technique

### Lame, Épicéa séché Parement raboté



#### Domaine d'application :

Agencement, menuiserie, décoration ...

#### Caractéristiques :

##### **Lames, épicéa séché :**

Qualité AB  
Bois séchés à  $12 \pm 2\%$   
Parement raboté  
Profil jointif  
Rainure et languette de 15 mm  
Longueurs 3.60 à 5.40 m selon disponibilités  
Rainées en bout

##### **Essence :**



##### ***Picea Abies***

Épicéa du nord (provenance pays scandinaves)  
Issu de forêts éco-certifiées  
Densité avant thermo-traitement : 450 à 500 kg/ m<sup>3</sup>  
Densité après thermo-traitement : 390 à 420 kg/ m<sup>3</sup>  
Aubier peu différencié  
Bois à grain variable  
Noeuds sains et adhérents

##### **Process :**

Séchage artificiel, permettant d'abaisser progressivement l'hygrométrie du bois à  $12 \pm 2\%$   
Le bois est ainsi rendu plus stable pour un usinage de qualité et une bonne mise en oeuvre



		Largeur utile (mm)	
		157	182
Épaisseur (mm)	21	 5 l/pqt ; 42 pqts/pal	 4 l/pqt ; 45 pqts/pal

