

## Fiche technique

### Lame, Epicéa Thermo-traité foncé Parement raboté



#### Domaine d'application :

Façade, menuiserie, agencement, décoration ...

#### Caractéristiques :

##### Lames, épicéa thermo-traité foncé :


Parement raboté

Profil élégé biais 30°

Rainure et languette de 12 mm

Longueurs 3.60 à 5.40 m selon disponibilités

Rainées en bout



Coupe schématique

##### Essence :

##### *Picea Abies*

Longueurs 3.60 à 5.40 m selon disponibilités

Issu de forêts éco-certifiées

Densité avant thermo-traitement : 450 à 500 kg/ m3

Densité après thermo-traitement : 390 à 420 kg/ m3

Aubier peu différencié

Bois à grain variable

Noeuds sains et adhérents

##### Process :

Séchage artificiel, suivi d'un traitement par très haute température ( $212 \pm 3^\circ\text{C}$ ), avec hygrométrie stabilisée à  $7 \pm 1\%$

Ne faisant intervenir aucun produit chimique, ce procédé est respectueux de l'environnement

Durabilité améliorée

Stabilité dimensionnelle exceptionnelle (absence de retrait, autres déformations très réduites)


Couleur brune homogène, dans la masse

Performances thermiques améliorées

Bonne aptitude au collage et capacité à recevoir différentes finitions (huile, lasure, vernis...)

Résistance mécanique diminuée de 20 à 25%



		Largeur utile (mm)
		135
Epaisseur (mm)	21	 5 l/pqt ; 49 pqts/pal

