

## Fiche technique

### Lame, Epicéa séché Parement brossé



#### Domaine d'application :

Agencement, menuiserie, décoration ...

#### Caractéristiques :

##### Lames, épicea séché:

Qualité AB

Bois séchés à  $12 \pm 2\%$

Parement brossé

Profil jointif

Rainure et languette de 15 mm

Longueurs 3.60 à 5.40 m selon disponibilités

Rainées en bout

##### Essence :

##### *Picea Abies*

Epicéa du nord (provenance pays scandinaves)

Issu de forêts éco-certifiées

Densité avant thermo-traitement : 450 à 500 kg/ m3

Densité après thermo-traitement : 390 à 420 kg/ m3

Aubier peu différencié

Bois à grain variable



Noeuds sains et adhérents



##### Process :

Séchage artificiel, permettant d'abaisser progressivement l'hygrométrie du bois à  $12 \pm 2\%$

Le bois est ainsi rendu plus stable pour un usinage de qualité et une bonne mise en oeuvre

		Largeur utile (mm)	
		157	182
Epaisseur (mm)	21	 5 l/pqt ; 42 pqts/pal	 4 l/pqt ; 45 pqts/pal

