

Domaine d'application :

Façade ...

Caractéristiques :

Lames, Mélèze de Sibérie :

Séchées à 18 ± 2%

Profil élégé biais 45°

Parement raboté

Rainure et languette de 15 mm

Longueurs 3.60 à 5.40 m selon disponibilités

Rainées en bout

Esence :

Larix sibirica

Mélèze de Sibérie (provenance Russie)

Densité : 620 à 720 kg/ m3

Aubier différencié

Bois parfait durable


Bois à grain fin et homogène, résultant d'une croissance lente et régulière

Noeuds sains et adhérents

Process :

Séchage artificiel, permettant d'abaisser progressivement l'hygrométrie du bois à 18 ± 2%

Le bois est ainsi rendu plus stable pour un usinage de qualité et une bonne mise en oeuvre

		Largeur utile (mm)
		132
Epaisseur (mm)	21	 5 l/pqt ; 42 pqts/pal

