

## Fiche technique

### Lame, Mélèze de montagne Vapo-traité Parement raboté



#### Domaine d'application :

Agencement, menuiserie, décoration, façade ...

#### Caractéristiques :

##### Lames, mélèze de montagne vapo-traité :

Bois séchés à  $14 \pm 2\%$


Parement raboté

Profil jointif

Rainure et languette de 15 mm

Longueurs 4.00 - 4.50 - 5.00 m selon disponibilités

Rainées en bout



##### Essence :

###### *Larix decidua*

Mélèze de montagne (provenance arc alpin)

Issu de forêts éco-certifiées

Densité : 550 à 700 kg/ m<sup>3</sup>

Aubier différencié

Bois parfait durable

Bois à grain variable

Noeuds sains et adhérents



##### Process :

Etuvage à une température proche de 100°C et à humidité saturée pendant 3 semaines, puis stabilisation à l'air libre avant séchage conventionnel jusqu'à une humidité de  $14 \pm 2\%$ .

Ne faisant intervenir aucun produit chimique, ce procédé est respectueux de l'environnement.

Ce cycle lent évite tout traumatisme au bois et permet ainsi de conserver les propriétés intrinsèques de l'essence.

Propriétés physiques identiques à celles des bois « blancs »

Couleur brune homogène, dans la masse

		Largeur utile (mm)		
		125	175	225
Epaisseur (mm)	19	ⓘ	☺ 4 l/pqt ; 54 pqts/pal	☺ 3 l/pqt ; 48 pqts/pal
	24	ⓘ	ⓘ	ⓘ
	33	ⓘ	ⓘ	ⓘ
	43	ⓘ	ⓘ	ⓘ
	52	ⓘ	ⓘ	ⓘ

